



## Cosmos Lac Спрей Алкиден грунд

### Техническа карта

<p><b>Описание:</b> Спрей METAL PRIMER е бързосъхнещ алкиден грунд за нанасяне върху метални повърхности. Спреят е с отлични покривни и запълващи свойства. Може да се боядисва с алкидни или акрилни бои.</p> <p><b>Приложение:</b> за грундиране на всякакви метални повърхности преди нанасяне на боя.</p>
<p><b>Цвят:</b> METAL PRIMER 344 – червен METAL PRIMER 345 – бял METAL PRIMER 346 – сив METAL PRIMER 348 – черен</p>
<p><b>Вискозитет:</b> 18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)</p>
<p><b>Плътност:</b> 0.6-0.8 г/л (Density Cup 100cm<sup>3</sup>/20°C, ASTM D – 1475)</p>
<p><b>ЛОС:</b> 665 г/л</p>
<p><b>Точка на запалване:</b> -104 °C (based on propellant)</p>
<p><b>Време за съхнене:</b> На допир (20°C, Влажност&lt;65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност &lt;65%) :1 час Максимална твърдост: 24 часа</p>
<p><b>Ниво Гланц:</b> измерен с Gloss Meter с ъгъл от 60° Мат: 1-3 гланцови единици</p>
<p><b>Теоретичен разход:</b> 2м<sup>2</sup>/400мл</p>
<p><b>Налягане:</b> 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)</p>
<p><b>Опаковка:</b> 400мл</p>
<p><b>Нанасяне:</b> Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисвани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 2 мин., направете тестово пръскане, нанесете от дистанция 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 3-5 мин. Най-добра температура за нанасяне: от 10°C до 25°C.</p>
<p><b>Внимание!</b> След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.</p>
<p><b>Съхранение:</b> В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5÷35°C. Не съхранявайте в превозни средства.</p>

