



Техническа карта

Продукт	COSMOS LAC Сребърен ефект 307 COSMOS LAC Златен ефект 308 COSMOS LAC Меден ефект 309 COSMOS LAC Месинг ефект 310
Описание	Премиум акрилна боя с отличен гланц, адхезия, бързосъхнеща с отлична покривност и устойчивост на атмосферни влияния(много добра устойчивост. Може да се използва върху повърхности от: дърво, метал, неръждаема стомана, стъкло, керамика, плат, камък, хартия и др.
Цвят	Съгласно каталога
Вискозитет	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Сухо вещество w/w	15-20%
Съдържание на ЛОС	540 g/L
Точка на запалване	-104 °C (based on propellant- смес от бутан/пропан)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	3m ² за опаковка от 400мл.
Ниво на гланц	>90 гланцови единици [измерен с GLOSS METER с ъгъл от 60°]
Налягане във флакона	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
Съдържание	400мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде чиста(без ръжда,прах и т.н.) и обезмаслена. Ако по повърхността има стара боя – шлайфайте със шкурка, обезпрашете и обезмаслете. При нанасяне върху пластмасови повърхности като PS или PP задължително нанесете пластификс като грундиращ слой. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисване – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 3 мин., преди да започнете да боядисване пръснете за 3-4 сек. във въздуха, направете тестово пръскане, нанесете боята от дистанция 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 3-5 мин. Най добра температура за нанасяне: 10°C ÷ 32°C.
След използване	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5 ÷ 35°C. Не съхранявайте в превозни средства.
Срок на годност	Минимум 5 години