

TKK CLEAN PROTECT AQUASTOP TERRACOTTA

Силиконов водоотблъскващ импрегнатор за клинкер

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Aquastop Terracotta е течност на базата на силан-силоксани и ленено масло за окончателна защита на порьозни (абсорбиращи) неорганични материали, особено неглазирани клинкерни и тухлени настилки (теракота), срещу вода и влага. Поради високата си абсорбционна способност той прониква дълбоко в порите на материала и след като разтворителят се изпари, образува невидимо импрегниране на повърхността без образуване на филм.

Водоотблъскващите импрегнации са най-ефективни върху повърхности, където водата може да се оттича, така че най-често се използват за защита на вертикални и наклонени повърхности или повърхности с наклон 3-5 %. Защитените повърхности запазват способността си да "дишат" и остават паропропускливи.

Водоотблъскващите импрегнации не осигуряват защита срещу вода под налягане и следователно не са подходящи за защита на басейни, не запълват пукнатини, по-широки от линията на косъма, и не уплътняват лошо залепени части.

Благодарение на съдържанието на ленено масло повърхностите Aquastop Terracotta придобиват малко по-свеж, по-тъмен тон и леко копринен блясък.

Препоръчваме повърхността на пробата да бъде защитена преди използването на Aquastop Terracotta.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Обявена стойност
Външен вид	Жълтеникаво - кафява бистра течност с характерна миризма
Плътност, 20 °C	[0,85 ± 0,03] kg/L

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхностите

Повърхностите, върху които ще се нанася Aquastop Terracotta, трябва да се почистят от прах и мазни петна. Те трябва да бъдат компактни и без лошо свързани части, повреди и пукнатини, които не могат да бъдат поправени чрез импрегниране.

Препоръчва се хидрофобното импрегниране да се прилага върху изсушена или леко влажна повърхност. Повърхността не трябва да се насища с вода, тъй като това намалява абсорбцията на материала. Повърхността също не трябва да има застояла вода. Овлажняването на повърхността преди нанасянето на Aquastop Terracotta се препоръчва в случай на продължителен сух период с високи температури и/или вятър. В този случай повърхността трябва да се навлажни от 12 до 24 часа преди нанасянето на импрегнацията. По този начин повърхността се поддържа суха и в капиларите има достатъчно влага, за да може Aquastop Terracotta да проникне дълбоко и да реагира. Ако е валило в продължение на 1 ден преди нанасянето на импрегнацията или ако има висок процент на влага във въздуха, например повече от 85%, повърхността не трябва да се намокря.

Преди да приложим хидрофобна импрегнация, трябва да защитим всички повърхности, които няма да бъдат импрегнирани (дърво, стъкло, алуминий и др.), за да избегнем повреда и оцветяване.

Приложение

Начинът на нанасяне зависи от порьозността и позицията на повърхността, която трябва да бъде защитена.

- Защитете слабо абсорбиращи повърхности като клинкер с мека кърпа, като я напоите с Aquastop Terracotta и след това просто избършете повърхността.
- Защитете тухлените павета с четка или накрайник за пръскане.
- Вертикалните повърхности се обработват отдолу нагоре. Нанесете достатъчно количество импрегнация, за да премине на около 15 см върху предварително обработената повърхност, преди да се абсорбира.

Втвърдяване

В продължение на най-малко 24 часа прясно покритите повърхности трябва да бъдат защитени от дъжд, валежи и замръзване.

Почистване на работните принадлежности

След приключване на работата всички инструменти и работни аксесоари се почистват с бял спирт или разреждател.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Препоръчителната температура на нанасяне е между +5 °C и + 30 °C.
- Ако Aquastop Terracotta се използва на закрито, трябва да се осигури добра вентилация.
- Не нанасяйте хидрофобна импрегнация, ако предстои дъжд или ако относителната влажност е по-голяма от 85 %.
- Препоръчваме да извършите тест върху тестова повърхност.

КОНСУПЦИЯ

Разходът зависи от вида, порьозността и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде защитена, и обикновено е:

- за клинкерни плочки: приблизително 0,020 кг на 1 m² от повърхността
- за тухлени павета: припл. 0,100 kg на 1 m² от повърхността

ОПАКОВКА

метални кутии 1 L и 3 L

СЪХРАНЕНИЕ

- Aquastop Terracotta е запалима течност и затова трябва да се съхранява в складове, които отговарят на разпоредбите за съхранение на запалими течности. Съхранявайте продукта в плътно затворени контейнери на хладно, сухо и проветриво място. Защитете го от източници на запалване и топлина, както и от пряка слънчева светлина.
- Правилно съхраняваният продукт има срок на годност най-малко 2 години след датата на производство.
- Продуктът може да се използва и след датата на изтичане на срока на годност, но трябва да се проверят характеристиките, които са важни за предвидената употреба.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЕКОЛОГИЯ

Когато работите с Aquastop Terracotta, носете защитни ръкавици, очила и дихателна защита. Спазвайте общите инструкции за работа с химикали: погрижете се за чистотата, не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. След приключване на работата измийте ръцете си обилно с вода.

Повече информация за безопасната работа и изхвърлянето на продукта можете да намерите в информационния лист за безопасност, който се предоставя при поискване, както и от дилъра или дистрибутора, от който сте закупили продукта.

ВНИМАНИЕ

Инструкциите и препоръките са дадени въз основа на изследванията в нашите лаборатории и досегашния опит. Поради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки отделен случай на употреба.

Тъй като не можем да влияем на хода на работата, не можем да носим отговорност за нейното качество!



TKK d. o. o. · Сърпеница 1, 5224 Сърпеница, Словения
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com

