

TKK
PU FIX

DRYWALL ADHESIVE EASY GUN (Ръчна пена за лепене на гипскаротн)



ЕДНОКОМПОНЕНТНО НИСКОРАЗШИРЯВАЩО СЕ ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Полиуретаново лепило DRYWALL ADHESIVE, предназначено за закрепване и залепване на строителни материали, особено гипскартон (drywall), OSB плоскости, дървени елементи и первази.
- С ергономичния адаптер EasyGun работите лесно с една ръка, като запазвате прецизност и контрол, сравними с професионален пистолет.
- Осигурява точно дозиране и отличен контрол при нанасяне – идеално за лепене в фуги, отвори и труднодостъпни места.
- Подходящо за работа в различни позиции (вертикално и хоризонтално), включително при монтаж на стени и облицовки.
- Минимално замърсяване по време на работа – не е необходимо допълнително почистване при стандартна употреба.
- След отваряне продуктът може да се използва до 6 седмици, ако тръбичката се затваря правилно с капачката.
- Отлична адхезия към гипскартон, бетон, тухли, дърво, OSB и други строителни материали.
- Втвърдява се под въздействието на влагата от въздуха.
- Време за втвърдяване: 1,5–5 часа; 5–10 минути след нанасяне лепилото не е лепкаво на допир.
- Малки корекции могат да се извършат до 1 минута след поставянето на елемента.
- След около 20 минути достига достатъчна механична якост за продължаване на работата.
- Ниско разширение – гарантира стабилност и точност при монтаж на гипскартонени плоскости.
- Устойчиво на стареене.
- Втвърденото лепило осигурява здрава връзка и стабилност на фиксираните елементи.

ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

GEV – EMICODE

EC - 1 PLUS (много ниски емисии)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентното нискоразширяващо се полиуретаново лепило е предназначено за лепене и фиксиране на строителни материали, като гипскартонени плоскости, OSB плочи, дървени елементи,

первази и други. Подходящо е за монтажни и довършителни работи при вътрешни и външни приложения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без прах, мазнини и други замърсявания. Сухите и порести основи се препоръчва леко да се навлажнят с вода, за да се подобри сцеплението и да се ускори втвърдяването. Разклатете флакона добре поне 20 секунди с обърнат надолу вентил. Отстранете защитната капачка и поставете апликаторната тръбичка [EasyGun адаптер]. Използвайте защитните ръкавици, ако са налични. Обърнете флакона с клапана надолу и нанесете лепилото чрез натискане на адаптера. Благодарение на ергономичния дизайн е възможна работа с една ръка и прецизен контрол. Нанасяйте лепилото върху леко навлажнена повърхност на тънки линии. При лепене на гипскартонени плоскости нанесете лепилото равномерно по повърхността или в линии, според изискванията на монтажа. Изчакайте около 1 минута след нанасяне, за да се разшири материалът, след което притиснете елемента към основата. След фиксиране имате до 15 минути за корекции. При монтаж на тежки материали или при вертикално лепене [например гипскартон] е необходимо допълнително механично закрепване. По време на работа разклащайте флакона редовно. Ако продуктът не е напълно използван, затворете тръбичката с капачката – може да се използва повторно до 6 седмици. Прясното лепило може да се отстрани с TKK PU FOAM CLEANER [проверете съвместимостта с повърхностите]. Втвърденото лепило се отстранява механично. След втвърдяване излишният материал се отрязва с нож и може да се продължи с довършителни работи. Оптималната температура за употреба е 20–25 °C. При по-ниски температури затоплете флакона във вода [макс. 40 °C] за около 20 минути. Съхранявайте флаконите в изправено положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вместимост:		45 - 60 метри дължина [750 ml]
Гъстота на лепилото:	EN 17333-1	20 - 22 kg/m ³ [свободно пяна]
Температура на прилагане:		мин. + 5 °C [повърхност], 20 - 25 °C [кутия]
Време за стягане:	EN 17333-3	6 - 12 мин.
Време за втвърдяване:		1 - 2 часа, в зависимост от температурата и влажността
Температурна устойчивост:		от - 40 °C до + 90 °C
Стабилност на размерите:	EN 17333-2	макс. ± 5 %
Абсорбция на влага:	DIN 53428	макс. 1 обем. %
Якост на натиск:	EN 17333-4	0,04 - 0,05 MPa
Якост на опън:	EN 17333-4	0,14 - 0,15 MPa
Удължение при скъсване:	EN 17333-4	20 - 25 %
Топлопроводимост:	EN 17333-5	0,039 W / (m K) при 20 °C
Клас на запалимост:	EN 13501-1	F

ОПАКОВКА

750 ml аерозолна кутия

възможни са и други опаковки по договаряне

СЪХРАНЕНИЕ

18 месеца (от +5 °C до +25 °C), дори при по-ниски температури (напр. транспорт) за по-кратки периоди. По-високите температури скъсяват срока на съхранение. Съхранявайте кутиите в изправено положение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ



Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от Вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com

