

MULTIUSE EASY GUN (ръчна монтажна пяна)



ЕДНОКОМПОНЕНТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТВОРИ И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Полиуретановата пяна MULTIUSE EASY GUN е предназначена за бързо запълване, изолиране и монтаж на прозорци и врати. Втвърдява се под въздействието на влагата от въздуха.
- С ергономичния адаптер EasyGun работите лесно с една ръка, като запазвате прецизност и контрол, сравними с професионален пистолет.
- Позволява прецизно дозиране и контрол при нанасяне – идеално за fugи, процепи и труднодостъпни места.
- Възможност за работа в различни позиции (вертикално и хоризонтално), включително в тесни пространства.
- Минимално замърсяване по време на работа – не е необходимо допълнително почистване с PU cleaner при нормална употреба.
- След отваряне продуктът може да се използва до 6 седмици, ако тръбичката се затваря правилно с капачката.
- Времето за втвърдяване е 1,5–5 часа; 5–10 минути след нанасяне пяната не е лепкава на допир.
- Малки корекции могат да се извършат до 1 минута след нанасяне.
- След около 20 минути достига достатъчна механична здравина за продължаване на работата.
- Отлична адхезия към всички строителни материали (дърво, бетон, тухла, метал, алуминий и др.).
- При разширяване увеличава обема си 2–3 пъти.
- Втвърдената пяна осигурява здрава връзка и отлична топло- и звукоизолация.
- След нанасяне пяната трябва да се предпази от UV лъчение..

ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

GEV – EMICODE

EC – 1 PLUS (много ниски емисии)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се в строителството за запълване, изолация и монтаж (прозорци, врати и рамки). Подходяща е за уплътняване срещу студ, течение и шум, както и за приложение при водопроводни, отоплителни, електрически и вентилационни системи. Благодарение на прецизното дозиране е особено подходяща за тесни и труднодостъпни зони.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба повърхностите трябва да бъдат чисти, без прах, мазнини и други замърсявания. Сухите и порести повърхности се препоръчва да се навлажнят с вода, за да се подобри адхезията и да се ускори втвърдяването. Разклатете добре флакона поне 20 секунди с обърнат надолу вентил. Отстранете защитната капачка и поставете апликаторната тръбичка [EasyGun адаптер]. Поставете защитните ръкавици, ако са налични в адаптера. Обърнете флакона с вентил надолу и нанесете пяната чрез натискане на спусъка. Благодарение на ергономичния дизайн е възможна работа с една ръка и прецизен контрол на количеството. Запълвайте отворите частично, тъй като пяната се разширява 2-3 пъти. За отвори по-големи от 5 cm работете на слоеве, като навлажнявате всеки слой преди нанасяне на следващия. По време на прекъсвания разклащайте флакона преди следваща употреба. Ако флаконът не е напълно изразходван, затворете тръбичката с капачката и обезопасете флакона – продуктът може да се използва повторно до 6 седмици. Прясната пяна може да се отстранява с TKK PU FOAM CLEANER (преди употреба проверете съвместимостта с повърхностите). Втвърдената пяна се отстранява механично. След втвърдяване излишната пяна се изрязва с остър нож и може да се продължи с довършителни работи (мазилка, лепене, боядисване и др.). Оптималната температура на флакона при употреба е 20-25 °C. При по-ниски температури затоплете флакона в топла вода [макс. 40 °C] за около 20 минути. Флаконите трябва да се съхраняват в изправено положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вместимост:	EN 17333-1	33 - 38 l (свободно пяна) [750 ml]
Пяна плътност:	EN 17333-1	20 - 25 kg/m ³ [свободно пяна]
Температура на прилагане:		мин. + 5 °C [повърхност], 20 - 25 °C [кутия]
Време за стягане:	EN 17333-3	5 - 10 мин.
Време за рязане:	EN 17333-3	25 - 30 мин.
Време за втвърдяване:		1,5 - 5 часа, в зависимост от температурата и влажността
Температурна устойчивост:		от - 40 °C до + 90 °C
Стабилност на размерите:	EN 17333-2	макс. ± 5 %
Абсорбция на влага:	DIN 53428	макс. 1 обем. %
Якост на опън:	EN 17333-4	0,12 - 0,14 MPa
Якост на натиск:	EN 17333-4	0,04 - 0,05 MPa
Удължение	EN 17333-4	20 - 25 %
Топлопроводимост:	EN 17333-5	0,039 W / (m K) при 20 °C
Клас на запалимост:	EN 13501-1	F

ОПАКОВКА

750 ml аерозолна кутия
възможни са и други опаковки по договаряне

СЪХРАНЕНИЕ

18 месеца [от + 5 °C до + 25 °C], дори при по-ниски температури [напр. транспорт] за по-кратки периоди. По-високите температури скъсяват срока на съхранение. Съхранявайте кутиите в изправено положение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от Вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com

