

## БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX

Арт. №13362025



**екстремно бързо втвърдяване**  
**силно слепване, еластичен**

### Техническа характеристика

Състав	2 комп.- хибриден полимер
Плътност	1,37 g/cm <sup>3</sup>
Вискозитет на лепилото	пастообразен
Температура на обработка	+5 до +35 °C
Време за работа(при +23°C и 50% относ. влажност)	8 мин.
Натоварване след	40 мин.
Крайна якост след пригл.	2 ч.
Тип на втвърдяване	химична полимеризация
Изменение на обема (DIN 52451)	1 %
Лепи празнина до	10 mm
Съхранение (+5°C до +25°C / +41°F до +77°F)	6 месеца
Твърдост по Шор А (DIN 5355 / ASTM D 224)	37
Граница на еластичност (DIN 53504/ASTM D 2240) ± 5	300 %
Якост на опън на чисто вещество лепило и уплътнител	1,7 N/mm <sup>2</sup>
Средна якост на опън при срязване (DIN 53283 / ASTM D 12)	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Температурна устойчивост	-40 до +90 °C
* Измерено при 50% относителна влажност на въздуха и +23°C	

**WEICON БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX** е екстремно бързо втвърдяващ, със силно слепване, устойчив е на ерозия, стареене и UV лъчи. Не съдържа силикони и изоцианати, без мирис е и не е корозивен. Двуконпонентното лепило и уплътнител на базата на MS полимер е подходящо за цялостни и компенсиращи напрежението свързвания – на открито и на закрито. С **WEICON БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX** почти всички материали, като метал, дърво, пластмаса, стъкло или керамика, могат да се свързват един с друг и по между си. Подходящ е и за груби и за гладки повърхности. Използвайки **WEICON БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX** се избягват повреди по повърхностите за свързване. Свързаните части са устойчиви на натоварване след втвърдяване, въпреки че лепилото остава еластично, то омекотява ударните товари. Лепилото е с универсално нанасяне и може да се използва в много промишлени сектори, в занаяти и също така в домакинството и хобито.

#### Предварителна обработка на повърхността

Предпоставка за перфектното залепване е повърхностите да се чисти и сухи (като почистване и обезмасляване с WEICON ЧИСТИТЕЛ S или WEICON ЧИСТИТЕЛ ПЛАСТМАСИ). Най-добри резултати се постигат, когато повърхностите за свързване са механично загребени. Лепилото се нанася само на едната повърхност.

#### Начин на употреба

С **WEICON БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX** може да се работи директно от двойния патрон. Първият сантиметър от дозираната капка се отстранява. Продуктът се смесва добре. Лепилната смес се нанася бързо само на една от повърхностите за свързване. Двете повърхности се съединяват веднага след това.

#### Съхранение

При неотворена опаковка и стайна температура (+23°C и 50% относ. влажност), **WEICON БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX** може да се съхранява 6 месеца.

#### Безопасност и здраве

Когато се използват WEICON продукти, трябва да се съблюдават физическите, безопасните, технически, токсикологични и екологични данни и разпоредби на ЕС в нашите информационни листове за безопасност (www.weicon.com).

#### Налични опаковки

13362025 БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ПОЛИУРЕТАН MULTI FLEX, 25ml

#### Акcesoари

11202400 ЧИСТИТЕЛ ЗА УПЛЪТНЕНИЯ, 400ml  
 11207400 ЧИСТИТЕЛ ПОВЪРХНОСТИ, 400ml  
 11850200 ЗАЩИТНА ПЯНА ЗА РЪЦЕ, 200ml