

FIX D1

ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО

Дисперсно лепило без разтворители за лепене на дърво, хартия, картони, текстил и други поръозни материали.

СВОЙСТВА

- За вътрешни повърхности.
- В бял цвят; когато лепилото се втвърди, фугата е прозрачна.
- Без разтворители.
- Екологично.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За широко и дебело залепване на дървесина с висока плътност.
- За строителна адхезия на дървесина с висока плътност.
- За залепване на хартия, картон и текстил.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа

Цвят

Скорост на свързване

Вискозитет при 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 rpm⁻¹)

Ph стойност (ISO 976)

Точка на креждане

водна дисперсия на поливинилацетатен полимер
бял, когато лепилото се втвърди, фугата е
прозрачна
средно бърза
4000-7000 mPa s
прибл. 4.5
прибл. 5 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете лепилото в количество от 150 до 200 g/m² ръчно през найкрайника за нанасяне едностранно върху гладка и суха повърхност, почистена от прах, мазнини и други замърсявания.
- Времето за компресия зависи от условията на адхезия (околната температура, адхезивни и залепени елементи, влажност на материала) и варира от 4 до 40 минути, а налягането варира от 0,2 до 0,7 N/mm²
- Оптималните условия на работа са:
Температура на помещението, лепилата и залепените материали: 18-20 °C
Относителна влажност в помещението: 60-70 %
Влажност на залепени елементи: 8-12 %
- Отклоненията от работните условия от препоръчаните (оптимални), напр. дърво с по-висока влажност, по-високи приложения на лепило, по-ниски температури на сцепление, влияят върху удължаването на необходимото време за пресоване.
- Не лепете при температури под +15 °C. Залепените елементи могат да бъдат обработени след 24 часа.

ОПАКОВКА

- 500 g бутилка.

СЪХРАНЕНИЕ



®

18 месеца на сухо място при температура между 5 °C и 25 °C, в оригиналната запечатана опаковка. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com