



УПЛЪТНИТЕЛНА МАСА И ЛЕПИЛО НА БАЗАТА НА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ. ПОДХОДЯЩА Е ЗА РЕМОНТИ И ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИ И КУХИНИ В СТЕНИ И ТАВАНИ.

СВОЙСТВА

- Не съдържа разтворители.
- Почти без миризма.
- Масата е изключително лека.
- При втвърдяване не се свива.
- След като се втвърди, масата може да се шлайфа.
- От 10 до 20 минути след нанасянето може да се пребоядисва с бои на водна основа или синтетични бои, не се напуква и обезцветява.
- Може да се нанася на по-дебел слой от обикновените акрилни уплътнители, които трябва да се нанасят на няколко слоя (пестене на време и пари).
- Получава се естетична гладка повърхност, без пукнатини и на практика без свиване.
- След втвърдяването запазва слаба еластичност, макар да е подходяща само за статични натоварвания с ниска степен на деформируемост.
- Прилепва добре към порьозни материали като гипсокартон, хоросан и гипсови блокове.
- Химически неутрална маса, която не предизвиква корозия.
- С консистенция на мека паста.
- Не се стича във вертикални фуги.
- Цвят: бяла.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Запълване на кухини, пукнатини и драскотини в мазилка, върху стени и тавани.
- Маскиране при изграждане на преградни стени и окачени тавани.
- Дребни ремонти преди боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа

Форма

Цвят

Механизъм на втвърдяване

Специфично тегло

Време за засъхване

Температура за полагане:

Температурна устойчивост

акрилна дисперсия

лека паста

наситено бял

изпаряване на вода

480 ± 20 кг/м³

≈ 5 мин.

от +5 °C до +30 °C, да

не се нанася, когато вали

от -20 °C до +75 °C

23 °C/50 % отн. влаж.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приготвяне на повърхности:

Уплътняваната повърхност трябва да бъде твърда, чиста, обезпрашена и обезмаслена. Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части. ТКК SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL може да се нанася върху влажна основа.

Подготовка на фугата и флакона:

- Адхезията може да се подобри, като се използва грунд, изготвен от уплътнителна маса ТКК SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL и вода в съотношение 1 : 3. Навлажнете повърхността с четка или парцал и я оставете за няколко минути.
- Отрежете върха на флакона над резбата, завинтете дозатора, отрежете го под наклон според ширината на свързване, или фугата, и поставете флакона в пистолета. При прекъсване на работата, както и при смяна на флакона освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад. Уплътнителната маса трябва да се нанася колкото може по-равномерно. За нанасяне на масата може да се използва шпакла.
- Накрая загладете уплътнителната маса с инструмент за загладяване, по-точно мистрия от ТКК, или с пръст, намокрен с вода, преди да се образува коричка. Много е важно уплътнителната маса да се притисне добре към уплътняваната повърхност.
- Почистете неутвърдената маса и инструментите след употреба с вода. Втвърдената маса може да бъде отстранена с механични средства.

ОПАКОВКА

- Картуши 300 мл.
- Възможни са и други опаковки по договаряне.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

12 месеца в сухо помещение при температура между 5 °C и 30 °C, в затворена оригинална опаковка. Предпазва от замръзване.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информацията относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нанасяйте масата, ако има опасност от замръзване, дъжд или постоянно излагане на вода. Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com